

Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55



- > pre duté miesta pod parketami
- > žiadne prchavé látky, žiadne zafarbenia
- > žiadne poruchy
- > na spracovanie pripravené
- > veľmi nízky obsah emisií, Ecode EC1



Popis produktu

Lepidlo na MS báze s mimoriadnou lepivosťou, neobsahujúce vodu ani rozpúšťadlá. Je trvalo elastické a vďaka tekutej konzistencii je určené najmä na vypĺňanie dutín pod parketami a lepenie od podkladu uvoľnených drevených prvkov. Inject MS-K55 je ekologická a fyziologicky nezávadná alternatíva k PUR živicam. Je trvalo elastické, nepení má veľmi nízky obsah emisií (EC1) a je bez zápachu. Vhodné na vstrekovanie do dutín alebo lepenie voľných prvkov. Vhodné na všetky podklady, typy parkiet a lepenia.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
16 STK / PPE	16	1.728

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Ručná vytlačacia pištoľ, svorka.

Spracovať:

Lokalizujte dutinu, ak je to potrebné, označte ju. Podľa veľkosti dutiny vyvrtajte jeden alebo viac otvorov (priemer cca 4 mm). Priložte vývod tuby k otvoru a vytlačte materiál pomocou priloženej spony. Alternatívne môže byť materiál vytlačaný pomocou vytlačacej pištoľ. Následne chráňte injektovanú dutinu pred mechanickým zaťažením až do úplného vytvrdenia. Po vytvrdení (cez noc) otvory dôkladne uzavrite (napr. tmelom na drevo).

Technické údaje

Objemová hmotnosť	1,2 g/cm ³
konečná pevnosť	po cca 12 hod.
Farba	biela/béžová
Preracovateľnosť	cca 6 - 8 hod.

Podklad

Vhodné podklady:

bežné minerálne podklady
Cementové potery a betónové podklady
Andydritové potery
Drevené podklady
Suché potery
Nivelačné hmoty (cementové / anhydritové)

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách podkladu pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternosťnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných

66013, Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55 , platné od: 30.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.